



Karta informacyjna № EX-D008-1D

SamtGrund E.L.F.

Ekologiczna, poprawiająca przyczepność farba gruntująca do wnętrz.

Opis produktu

Zastosowanie:

Farba gruntująca do wykonywania gładkich, poprawiających przyczepność powłok podkładowych na gładkich i słabo chłonnych podłożach.

Farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, dzięki czemu może być stosowana nawet w pomieszczeniach „szczególnie wrażliwych“ o podwyższonych wymaganiach higienicznych i ekologicznych.

Właściwości:

- wodorozcieńczalna, ekologiczna o słabym neutralnym zapachu.
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
- poprawia przyczepność kolejnych powłok
- dyfuzyjna
- dobrze kryjąca
- łatwa w nakładaniu.

Barwa: biała.

SamGrund E.L.F. można barwić w systemie barwienia maszynowego *ColorExpress* wg kolorystyki Caparol 3D System, Caparolcolor, AmphiSilan / Sylitol, RAL, NCS.

SamGrund E.L.F. można również barwić samodzielnie barwnikami Alpinacolor lub AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.

Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.

Przy zakupie min. 100 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

Składowanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Uwaga:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja:

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Skład produktu: Dyspersja żywic polioctanu winylu, woda, wypełniacze mineralne, dodatki.

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/a) wynoszą: 75 g/l (od 1.1.2007) / 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

Opakowania:

SamtGrund: 2,5 l, 10 l

Sposób użycia

Warstwa gruntująca, ewentualnie pośrednia:

SamtGrund E.L.F.

Warstwa końcowa:

Farby: Samtex 3, Samtex 7, Samtex 20 rozcieńczone maks. 5% wody, lub inne farby dyspersyjne.

Sposób nakładania:

Malować pędzlem, wałkiem lub natrykiwać urządzeniami airless.

Natrysk airless:

kąt natrysku : 50°
dysza : 0,021-0,026"
ciśnienie : 150-180 bar
Narzędzia po użyciu myć wodą.

Zużycie:

Ok. 130 ml/m² przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Minimalna temperatura użycia:

+5° C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia:

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach.

W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Uwaga:

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na kontakt z wodą.

Odpowiednie podłoża i ich przygotowanie.

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Tynki grupy P II i P III:

Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania.

Piaszczące, pyłące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV: malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tynki z błyszczącą warstwą marmurki przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych:

Silnie chłonne płyty gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB.

Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-SamtGrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifować nadmiar szpachłówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Całą powierzchnię zagruntować farbą SamtGrund.

Beton:

Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pyłące i piaszczące.

czące.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:

Na matowe i słabo chłonne powłoki nakładać bezpośrednio.

Nienośne powłoki:

Nienośne powłoki z lakieru, farb dyspersyjnych lub tynków syntetycznych usunąć całkowicie.

Farby klejowe:

Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:

Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:

Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie nadaje się do stosowania jako powłoka izolująca – odcinająca

na podłożach z zawartością składników wodorocieńczalnych i mogących powodować przebarwienia, podłożach z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu.

Drewno i materiały drewnopochodne:

Malować wodorocieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

Uzupełnianie drobnych ubytków:

Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachłóvkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Nienośne powłoki farb mineralnych:

Nienośne powłoki usunąć całkowicie, oczyścić, zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.com.pl